

Typ	Nettodichte ISO 845 in kg/m <sup>3</sup>	Stauchhärte ISO 3386 in kPa	Blockbreite in mm	Blockhöhe in mm	Farbe
<b>CT.PUR - Standardschäume</b>					
CP 2238	21,5	3,8	2030	1200	weiß / white , schwarz / black
CP 2538	23,5	3,8	2030	1200	weiß / white
CP 2865	26,5	6,5	2030	1200	hellgrau / light grey
CP 3026	28,0	2,6	2030	1150	lindgrün / lime green
CP 3036	28,5	3,6	2030	1150	weiß / white
CP 3048	28,5	4,8	2030	1200	weiß / white
CP 3550	33,5	5,0	2030	1080	grün / green
CP 4050	38,5	5,0	2030	1150	gelb / yellow
CP 4065	38,5	6,5	2030	1150	grün / green
CP 5050	48,0	5,0	2030	1000	orange / orange
CP 5080	48,0	8,0	2030	1100	weiß / white
CP 6070	58,0	7,0	2030	850	weiß / white

Typ	Nettodichte ISO 845 in kg/m <sup>3</sup>	Stauchhärte ISO 3386 in kPa	Blockbreite in mm	Blockhöhe in mm	Farbe
<b>CT.PUR - flammgeschützte Schäume nach FMVSS 302</b>					
CP 3045 SE	28,5	4,5	2030	1200	anthrazit / dark grey
CP 4040 SE	38,5	4,0	2030	1170	weiß / white

Typ	Nettodichte ISO 845 in kg/m <sup>3</sup>	Stauchhärte ISO 3386 in kPa	Blockbreite in mm	Blockhöhe in mm	Farbe
<b>VILAX® HRV - hochelastischer Komfortschaum</b>					
HRV 3530	33,5	3,0	2030	1150	hellgrau marmoriert / light grey marbled
HRV 3540	33,5	4,0	2030	1150	grau marmoriert / grey marbled
HRV 3550	33,5	5,0	2030	1150	anthrazit marmoriert / dark grey marbled

Typ	Nettodichte ISO 845 in kg/m <sup>3</sup>	Stauchhärte ISO 3386 in kPa	Blockbreite in mm	Blockhöhe in mm	Farbe
<b>HYLEX® - HR-Kaltschäume</b>					
HR 2720 SE	25,5	2,0	2030	1150	lindgrün / lime green
HR 4030	38,0	3,0	2030	1150	rosa / pink
HR 4040	38,0	4,0	2030	1150	weiß / white
HR 4530	43,0	3,0	2030	1010	mittelblau / blue
HR 4540	43,0	4,0	2030	1010	intensivblau / dark blue
HR 5025	48,0	2,5	2050	930	hellgrau / light grey
HR 5030	48,0	3,0	2050	930	weiß / white
HR 5040	48,0	4,0	2050	930	hellgelb / light yellow
HR 5050	48,0	5,0	2050	870	gelb / yellow
HR 6028	58,0	2,8	2050	830	hellblau / light blue
HR 6040	58,0	3,8	2050	830	mittelblau / blue
HR 6050	58,0	4,8	2050	830	intensivblau / dark blue

Typ	Nettodichte ISO 845 in kg/m <sup>3</sup>	Stauchhärte ISO 3386 in kPa	Blockbreite in mm	Blockhöhe in mm	Farbe
<b>AquaSoft - hochelastische, hydrophile Schäume - besonders softer Touch</b>					
HS 3215	30,0	1,5	2030	1000	hellgelb / light yellow
HS 4020	38,0	2,0	2030	1000	blau marmoriert / blue marbled

Typ	Nettodichte ISO 845 in kg/m <sup>3</sup>	Stauchhärte ISO 3386 in kPa	Blockbreite in mm	Blockhöhe in mm	Farbe
<b>ViskoPur - viskoelastische Schäume</b>					
VE 5013	48,0	1,3	2030	700	hellgelb / light yellow
VE 5018	48,0	1,8	2030	700	hellgelb / light yellow
VE 8525	80,0	2,5	2060	500	hellgelb / light yellow

Typ	Nettodichte ISO 845 in kg/m <sup>3</sup>	Stauchhärte ISO 3386 in kPa	Blockbreite in mm	Blockhöhe in mm	Farbe
<b>GELAX<sup>®</sup> - Schäume mit gelähnlichen Eigenschaften</b>					
GX 5013	48,0	1,3	2030	800	hellblau marmoriert / light blue marbled
GX 5018	48,0	1,8	2030	800	blau marmoriert / blue marbled